

RÜCKSTANDSANALYSE VON ROHBAUMWOLLE



Formaldehyd, gemäß Oeko-Tex® Standard 100

Grenzwerte: 20 ppm für Babykleidung, 75 ppm für hautnahe Kleidung, 300 ppm für sonstige Kleidung

Untersuchungen 1998

| Provenienz | Tests vom | Rückstände (ppm) |
|------------------------------|------------|------------------|
| Mexiko Juarez Acala | 26.02.1998 | n.n. |
| Sudan Acala | 26.02.1998 | 1,0 |
| Tschad | 26.02.1998 | n.n. |
| USA El Paso 1517 | 26.02.1998 | n.n. |
| USA Pima | 26.02.1998 | n.n. |
| Untersuchungen 1992 bis 1994 | | |
| Argentinien | 24.11.1992 | 0,0048 |
| Giza 70 | 06.08.1993 | n.n. |
| Giza 70 | 15.02.1994 | n.n. |
| Israel Pima | 06.08.1993 | n.n. |
| Peru Pima | 06.08.1993 | n.n. |
| Tschad | 24.11.1992 | 0,0012 |
| US Pima | 06.08.1993 | n.n. |
| Usbekistan | 24.11.1992 | 0,0004 |
| n.n.: nicht nachgewiesen | | |