

# RÜCKSTANDSANALYSE VON ROHBAUMWOLLE



ph-Wert, gemäß Oeko-Tex® Standard 100  
Grenzwerte: 4,0 - 9,0 ppm / Baby 4,0 - 7,5

## Untersuchungen 1998

Provenienz	Tests vom	ph-Wert
Mali	26.02.1998	7,2
Mexiko Juarez Acala	26.02.1998	6,1
Tschad	26.02.1998	6,4
USA El Paso 1517	26.02.1998	6,4
Usbekistan	26.02.1998	6,3
Zimbabwe	26.02.1998	6,0

## Untersuchungen 1996

Elfenbeinküste	30.10.1996	6,2
Mali	30.10.1996	6,4
Paraguay	30.10.1996	6,6
Senegal	30.10.1996	6,2
Tschad	30.10.1996	6,5
Türkei rgd	30.10.1996	6,1
Turkmenistan	30.10.1996	6,4
USA Texas	30.10.1996	6,3
US Pima	30.10.1996	6,4
Usbekistan	30.10.1996	6,3
Zimbabwe	30.10.1996	6,3

## Untersuchungen 1992 bis 1994

Argentinien	24.11.1992	6,5
Giza 70	06.08.1993	6,5
Giza 70	15.02.1994	6,2
Israel Pima	06.08.1993	6,4
Peru Pima	06.08.1993	6,4
Tschad	24.11.1992	6,5
US Pima	06.08.1993	6,4
Usbekistan	24.11.1992	6,5